

Epilox[®] - Härter H 15-25

Charakterisierung des Produktes

Epilox[®] - Härter H 15-25 ist eine hochviskoser Polyaminoamidhärter.

Kennwerte¹⁾

Viskosität bei 75 °C (DIN 53 015)	mPa·s	700 - 900
Aminzahl (DIN 16 945)	mg KOH/g	340 - 370
Dichte bei 20 °C (DIN 53 217 T.4)	g/cm ³	0,96
Farbzahl nach Gardner (DIN ISO 4630)	-	max.10
NH-Äquivalentgewicht	g/Äquiv.	ca. 130

Anwendung

Epilox[®] - Härter H 15-25 kann als Härter für Korrosionsschutzanstriche, Schiffsfarben, Reaktionsklebstoffe, Epoxidharzmörtel oder Spachtelmassen verwendet werden. Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb von + 10 °C möglich. In Kombination mit flüssigen und festen Epoxidharzen werden flexible und widerstandsfähige Anstriche erhalten

Verpackung/ Lagerung/Transport

Epilox[®] - Härter H 15-25 wird in Fässern geliefert.
Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen um 20 °C gelagert werden.

Sicherheitstechnische Hinweise

Wir verweisen auf das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Die Angaben in diesem Prospektblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.