

## Epilox<sup>®</sup> - Härter M 1150

### Beschreibung

Epilox<sup>®</sup> - Härter M 1150 ist ein modifizierter Polyaminaddukthärter für Epoxidharze.  
Epilox<sup>®</sup> - Härter M 1150 enthält kein Nonylphenol.

### Verwendung

Epilox<sup>®</sup> - Härter M 1150 eignet sich für die Formulierung lösemittelfreier Beschichtungen, für Epoxidharzmörtel oder Korrosionsschutzsysteme.

Kennwerte	
Viskosität bei 25 °C [mPas] (DIN 53015)	350-450
NH-Äquivalentgewicht [g/Äq]	115
Aminzahl [mg KOH/g] (DIN 16945)	240-300
Dichte bei 20 °C [g/cm <sup>3</sup> ] (DIN 53217 T.4)	1,03 ± 0,02
Gardner-Farbzahl (DIN ISO 4630)	< 2

### Systemeigenschaften mit Epilox<sup>®</sup> T 19-38/700 (Bisphenol A/F-Epoxidharz, reaktivverdünnt mit monofunktionellem Reaktivverdünner. Epoxidäquivalentgewicht: 180 bis 200 g/Äq.

**Viskosität: 500 bis 900 mPas bei 25 °C.)**

Mischungsverhältnis Harz: Härter [MT: MT]	100: 60
Mischungviskosität bei 25 °C ca. [mPas]	540
Topfzeit (100 g Reaktionsmischung, Anfangstemperatur 23 °C)	
40 °C nach ca. [min]	30
Ungefähre Maximaltemperatur nach ca. [°C/min]	120/65

### Systemeigenschaften mit Epilox<sup>®</sup> A 19-03 (Bisphenol A-Epoxidharz.

**Epoxidäquivalentgewicht: 182 bis 192 g/Äq.**

**Viskosität: 10.000 bis 14.000 mPas bei 25 °C.)**

Mischungsverhältnis Harz: Härter [MT: MT]	100: 60
Topfzeit mit (100 g Reaktionsmischung, Anfangstemperatur 23 °C)	
40 °C nach ca. [min]	20
Ungefähre Maximaltemperatur nach ca. [°C/min]	155/45

MT: MT = Massenteile: Massenteile

LEUNA-Harze empfiehlt, Epilox<sup>®</sup>-Epoxidharzsysteme bei mindestens +15 °C zu verarbeiten.

### Verpackung/Lagerung/Transport

Epilox<sup>®</sup> - Härter M 1150 wird in Fässern und Containern geliefert. Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen um 20 °C gelagert werden.

### Sicherheitstechnische Hinweise

Wir verweisen auf das gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

### Hinweis

Die Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Sie stellen keine Garantie von Eigenschaften dar, und eine Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht abgeleitet werden.