

## Epilox<sup>®</sup> A 19-03

### Charakterisierung des Produktes

Epilox<sup>®</sup> A 19-03 ist ein niedermolekulares mittelviskoses Epoxidharz, welches zur Kristallisation neigt.

### Kennwerte

Viskosität bei 25 °C (DIN 53 015)	mPa·s	10000 - 14000
Epoxidäquivalent (DIN 16 945)	g/Äquiv.	182 - 192
Dichte bei 20 °C (DIN 53 217 T.4)	g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,17
Farbzahl nach Gardner (DIN ISO 4630)	-	< 2
Gehalt an hydrolysierbarem Chlor	ppm	< 300

### Anwendung

Epilox<sup>®</sup> A 19-03 findet wegen des geringeren Gehaltes an hydrolysierbarem Chlor hauptsächlich in der Elektrotechnik/Elektronik als Träufel- und Gießharz Verwendung.

Epilox<sup>®</sup> A 19-03 kann mit Polyaminen, modifizierten Polyaminen oder Polyamidoaminen kalt oder warm gehärtet werden. Mit Di- oder Polycarbonsäureanhydriden können auch heißhärtende Systeme formuliert werden.

Epilox<sup>®</sup> A 19-03 neigt bei Lagerung zur Kristallisation. Das Wiederaufschmelzen des kristallisierten Produktes bei ca. 50 °C bis 60 °C ist ohne Qualitätsverlust möglich. Lokale Überhitzung ist dabei zu vermeiden.

### Verpackung/ Lagerung/Transport

Epilox<sup>®</sup> A 19-03 wird vorzugsweise in Fässern, Containern und Straßentankzügen geliefert.

Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden. Lagerungen über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus führen bei günstigen Lagerungsbedingungen nicht zur Gebrauchswertminderung.

### Sicherheitstechnische Hinweise

Wir verweisen auf das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Die Angaben in diesem Prospektblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.