

## Epilox<sup>®</sup> A 19-04

**Charakterisierung des Produktes** Epilox<sup>®</sup> A 19-04 ist ein niedermolekulares, mittelviskoses Epoxidharz.

<b><u>Kennwerte</u></b>			
Viskosität bei 25 °C (DIN 53 015)	mPa·s		12000 - 15000
Epoxidäquivalent (DIN 16 945)	g/Äquiv.		184 - 189
Dichte bei 20 °C (DIN 53 217 T.4)	g/cm <sup>3</sup>		ca. 1,17
Farbzahl nach Gardner (DIN ISO 4630)	-		< 2
Gehalt an hydrolysierbarem Chlor (LEUNA-NORM 460.91)	ppm		< 170
Gesamtchlor (DIN EN 24260 Wickbold)	ppm		< 1800

**Anwendung** Epilox<sup>®</sup> A 19-04 findet wegen des geringeren Gehaltes an hydrolysierbarem Chlor und an Gesamtchlor hauptsächlich in der Elektrotechnik/Elektronik als Träufel- und Gießharz Verwendung.

**Verpackung/  
Lagerung/Transport** Epilox<sup>®</sup> A 19-04 wird vorzugsweise in Fässern, Containern und Straßentankzügen geliefert.  
Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden. Lagerungen über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus führen bei günstigen Lagerungsbedingungen nicht zur Gebrauchswertminderung.

**Sicherheitstechnische Hinweise** Wir verweisen auf das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Die Angaben in diesem Prospektblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.