

Epilox[®] F 17-00

Charakterisierung des Produktes

Epilox[®] F 17-00 ist ein farbloses, niedermolekulares Epoxidharz auf der Basis von Bisphenol F.

Kennwerte

Viskosität bei 25 °C (DIN 53 015)	mPa·s	2500 - 4500
Epoxidäquivalent (DIN 16 945)	g/Äquiv.	165 - 173
Dichte bei 20 °C (DIN 53 217 T.4)	g/cm ³	ca. 1,16
Farbzahl nach Gardner (DIN ISO 4630)	-	< 2

Anwendung

Epoxidharz für die Elektrotechnik, den Maschinen- und Anlagenbau, den Formenbau und das Bauwesen. Epilox[®] F 17-00 kann mit Polyaminen, modifizierten Polyaminen oder Polyamidoaminen kalt oder warm gehärtet werden. Mit Di- oder Poly-carbonsäureanhydriden können auch heißhärtende Systeme formuliert werden. Epilox[®] F 17-00 dient als Formulierungskomponente für Reaktionsharzbetone, -estriche und -mörtel sowie für Spachtelmassen, Beschichtungen, Versiegelungen und zur Reißverpressung. Mit dem Produkt lassen sich Kleber für den Maschinen- und Anlagenbau formulieren. In der Elektrotechnik findet es als Träufel- und Gießharz Verwendung. Im Formenbau wird es als Bindemittel benutzt.

Verpackung/ Lagerung/Transport

Epilox[®] F 17-00 wird vorzugsweise in Fässern, Containern und Straßentankzügen geliefert. Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden. Lagerungen über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus führen bei günstigen Lagerungsbedingungen nicht zur Gebrauchswertminderung.

Sicherheitstechnische Hinweise

Wir verweisen auf das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Die Angaben in diesem Prospektblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.