

## Epilox<sup>®</sup> - Härter H 15-15

### Beschreibung

Epilox<sup>®</sup> - Härter H 15-15 ist ein hochviskoser, lösemittelfreier Polyaminoamidhärter. Epilox<sup>®</sup> - Härter H 15-15 enthält kein Nonylphenol.

### Verwendung

Epilox<sup>®</sup> - Härter H 15-15 kann als Härter für Korrosionsschutzanstriche, Schiffsfarben und Reaktionsklebstoffe verwendet werden. In Kombination mit flüssigen und festen Epoxidharzen werden flexible und widerstandsfähige Anstriche erhalten.

### Kennwerte

Viskosität bei 75 °C (DIN 53015)	mPa·s	2000 – 3400
NH-Äquivalentgewicht	g / Äq	ca. 240
Aminzahl (DIN 16945)	mg KOH / g	235 – 260
Dichte bei 20 °C (DIN EN ISO 2811-3)	g / cm <sup>3</sup>	ca. 0,96
Gardner-Farbzahl (DIN EN ISO 4630)		< 10

### Verpackung / Lagerung / Transport

Epilox<sup>®</sup> - Härter H 15-15 wird in Fässern und Containern geliefert. Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden. Lagerungen über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus führen bei günstigen Lagerungsbedingungen nicht zur Minderung des Gebrauchswertes.

### Sicherheitstechnische Hinweise

Wir verweisen auf das gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Die Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie stellen keine Garantie von Eigenschaften dar, weshalb keine Verbindlichkeit aus ihnen abgeleitet werden kann.