

Epilox[®] - Härter M 715

Beschreibung

Epilox[®] - Härter M 715 ist ein modifiziertes cycloaliphatisches Polyaminaddukt in wässriger Lösung. Epilox[®] - Härter M 715 enthält kein Nonylphenol.

Verwendung

Epilox[®] - Härter M 715 wird in Kombination mit flüssigen Epoxidharzen vorzugsweise als Bindemittel für wasserverdünnbare Anstrichstoffe bei Temperaturen ab 10 °C eingesetzt.

Kennwerte

Viskosität bei 25 °C (DIN 53015)	mPa·s	1500 – 2500
NH-Äquivalentgewicht	g / Äq	185
Aminzahl (DIN 16945)	mg KOH / g	170 – 210
Dichte bei 20 °C (DIN EN ISO 2811-3)	g / cm ³	ca. 1,01
Nichtflüchtige Bestandteile (DIN EN ISO 3251)	Ma.-%	ca. 56

Verpackung / Lagerung / Transport

Epilox[®] - Härter M715 wird in Fässern und Containern geliefert. Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden.

Sicherheitstechnische Hinweise

Wir verweisen auf das gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Die Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie stellen keine Garantie von Eigenschaften dar, weshalb keine Verbindlichkeit aus ihnen abgeleitet werden kann.