

Epilox[®] M 1049

Charakterisierung des Produktes

Epilox[®] M 1049 ist ein modifiziertes Novolak-Epoxidharz von leicht gellichem Aussehen mit geringer Viskosität .

Kennwerte

Viskosität bei 25 °C (DIN 53 015)	mPa·s	3000 - 5000
Epoxidäquivalent (DIN 16 945)	g/Äquiv.	180 - 200
Dichte bei 20 °C (DIN 53 217 T.4)	g/cm ³	ca. 1,18
Farbzahl nach Gardner (DIN ISO 4630)	-	max. 3

Anwendung

Epoxidharz für das Bauwesen sowie den Maschinen- und Apparatebau mit verbesserter Beständigkeit gegen Medien, Spezialharz.

Epilox[®] M 1049 kann mit geeigneten Kalthärtern, vorzugsweise mit Epilox[®] - Härter H 10-69 bei Umgebungstemperaturen ab + 10 °C als Reaktionsharz in Mörteln, Spachtelmassen sowie Versiegelungen verarbeitet werden. Durch seine verbesserte Medienbeständigkeit ist es speziell für den Säureschutzbau predestiniert.

Verpackung/ Lagerung/Transport

Epilox[®] M 1049 wird vorzugsweise in Fässern und Containern geliefert. Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden. Lagerungen über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus führen bei günstigen Lagerungsbedingungen nicht zur Gebrauchswertminderung.

Sicherheitstechnische Hinweise

Wir verweisen auf das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Die Angaben in diesem Prospektblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.